2 Collage d'une couronne

(en cas de faible rétention, hauteur réduite, dépouille excessive)

Poudre à utiliser



Mordançage de la dentine
avec l'activateur vert

Rinçage

Sécher modérément

Sortir le godet de mélange
du réfrigérateur. L'essuyer



Dosage 4 gouttes de Monomer
+ 1 goutte Catalyseur
+ 1 petite dose de la
cuillère standard

Mélanger rapidement
(3-5 sec)

Appliquer le mélange

Sur dents vivantes : prise parfaite dans l'humidité
Aucune sensibilité post opératoire

Colle chémopolymérisable viscoélastique

Super-Bond C&B

2 Collage d'une couronne

Mise en place

Retirer les excès avec un coton alcoolisé

Retirer les excès au fil de soie dans les espaces inter-proximaux

Attendre la prise complète du produit

8 à 10 minutes avec le Monomer normal

5 minutes avec le Quick Monomer

Assistance technique par un chirurgien dentiste : 01 43 03 06 84

MORITA

SUN MEDICAL

GÉNÉRIQUE INTERNATIONAL